

## 微水泥B组分树脂

## CONCRETE RESIN

### 丙烯酸树脂, 适用于:

- 在施用Luxury Concrete微水泥前, 可用此款产品对水泥基底面进行加固处理。
- 可作为添加成分与水泥砂浆搅拌使用。
- 可作为Luxury Concrete双组分微水泥的B组分。



### 可用于加固水泥基面

#### 特性

用于有良好渗透性及稳定性的基材表面  
—  
通过滚涂或刷涂的方式, 在基层面只需涂一层该产品  
—  
水性, 不可燃  
—  
产品随时可用

#### 配量

0.1升/平方米, 具体用量需根据基材面是否多孔做相应的调整。

#### 使用建议

基面需干燥, 清洁无油脂, 可穿透其表面进行加固处理。上第一层微水泥产品前应将基层处理面至少干燥30分钟但不可超过24小时。

### 可作为添加成分与水泥砂浆搅拌使用。

#### 特性

微水泥B组分 Luxury Concrete®.

#### 配量

Concrete Resin树脂与Luxury Concrete微水泥, 及对应的色浆相混合。为了保证涂料的特性, 必须遵循微水泥及树脂的配比。

#### 使用建议

1. 倒入一些Concrete Resin树脂至容器中, 然后加入与微水泥相对应的全部颜料量, 并混合均匀。
2. 使用低转速搅拌器混合产品时, 慢慢将微水泥粉末倒入树脂中。
3. 至少搅拌4分钟, 直至获得均一无结块混合物。

- |                             |   |                                 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| • 10kg Concrete Base        | → | 2.50 / 3.00 升Concrete Resin 树脂  |
| • 10kg Concrete Wall        | → | 4,50 l升 Concrete Resin 树脂       |
| • 10kg Concrete Floor       | → | 3,00 / 3,50 升 Concrete Resin 树脂 |
| • 10kg Concrete Stone       | → | 2,70 升 Concrete Resin 树脂        |
| • 10kg Concrete Pool Grand  | → | 2,50 升 Concrete Resin 树脂        |
| • 10kg Concrete Pool Medium | → | 3,00 升 Concrete Resin 树脂        |

### 水和砂浆混合物的添加剂

#### 特性

- 对硬化砂浆, 混凝土及其他材料具有高粘着力。
- 对湿砂浆及混凝土具有最优的附着力和灵活性。
- 增强机械强度
- 增强砂浆的防水性
- 减少因砂浆收缩而产生的裂缝

#### 使用

#### Concrete Resin 树脂/水泥比

#### Concrete Resin 树脂/骨料比

#### 骨料最大直径

使用	Concrete Resin 树脂/水泥比	Concrete Resin 树脂/骨料比	骨料最大直径
石膏厚度达10mm	1/1	1/1	3 mm
增厚石膏10-30mm	1/3	400 kg/m <sup>3</sup> 砂粒	6 mm
粉刷涂料	1/4	1/3	8 mm

#### 工具的清洁

工具使用完毕后应立即用水清洗。  
一旦材料硬化, 只能通过机械设备去除。

#### 施用方法

在配制砂浆粉前, 应将树脂与砂浆用水混合均匀。

#### 特殊预防措施

若接触到眼睛, 需用大量水冲洗15分钟左右  
若接触到皮肤, 使用水和肥皂清洗。  
不可吞食。若误食, 不可催吐, 需立即就医寻求医疗协助。  
须将产品放置于婴幼儿接触不到的地方。  
建议采取以下措施:

- 通风良好
- 使用护目镜防止产品溅洒。
- 使用塑胶手套

空瓶需按现行法律处理。为了防止产品干燥或变稠, 每次使用之后需盖上盖子。

施用温度: 10°C 至 30°C

该产品在正常施用条件下, 无毒无险, 不易燃。

根据现行法规要求, 该产品不含任何有害物质, 在标签方面不采取任何附加措施。

#### 包装形式

包装形式为5升和25升。



#### 保存条件

应密封保存于5°C 到 30°C的干燥通风环境下。远离热源, 避免太阳直射。如果按要求妥善保管, 产品从生产日期算起, 保质期为1年, 产品应严格按照指定用途进行施用。使用者有责任依照法律采取相应措施。产品的安全数据页应由专业人员保管。

